

Sutura VICRYL

O poliglactina 910 es un tipo de [sutura](#) absorbible, sintética, multifilamentosa y entrelazada. Se indica para la aproximación y la ligadura de tejidos blandos, y mantiene su resistencia a la tracción por aproximadamente tres a cuatro semanas en el tejido, manteniendo el 60-65% de su fuerza de tensión a los 14 días y el 30% a los 28-30 días.

El Vicryl también puede ser tratados de manera de obtener una cicatrización más rápida de tejidos o bien impregnados con triclosán para proporcionar protección antimicrobiana a la línea de sutura.

Aunque el nombre de "Vicryl" es una marca registrada de [Ethicon](#), el término "vicryl" se ha convertido en algo generalizado como referencia a cualquier sutura sintética absorbible hecha principalmente de ácido poliglicólico. Otras marcas de las suturas de ácido poliglicólico son fabricadas por empresas diferentes. El vicryl se puede utilizar en la piel, pero su capilaridad debería ser bloqueada con un antibiótico tópico y debe ser retirada como cualquier otra sutura de piel. Si se utiliza en el sistema urinario, no se debe colocar en lugares que pueden entrar en contacto con la orina.

<http://www.ecatalog.ethicon.com/sutures-absorbable/view/vicryl-rapide-suture>

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=sutura_vicryl

Last update: **2025/03/10 15:07**

